

MORCEM ESTUCO REVOCO



PRODUCTO

Mortero de cal para revestimiento y decoración.
En interiores y exteriores.

COMPOSICIÓN

Producto a base de conglomerantes, áridos de granulometría compensada y otros aditivos.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Gran adherencia.
- Aplicación en interiores y exteriores.
- Evita la pintura. Termina la fachada con un acabado decorativo.
- Respeta el medio ambiente, producto incluido en la "Línea Verde".

SOPORTES

- MORCEM ESTUCO GRUESO ofrece una solución impermeable siendo la base más recomendada para MORCEM ESTUCO REVOCO, soportes convencionales a base de cemento.
- Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exentos de polvo, restos de desencofrantes, productos orgánicos, etc.
- En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, conviene humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua.

MODO EMPLEO

- Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable.

- Extender el producto amasado sobre el soporte con una llana.
- La pasta se extiende con un espesor entre 5 y 8 mm.
Permite acabados como fratasado, raspado, etc.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar directamente sobre el cerramiento (ladrillo, bloque de hormigón, etc) ya que la función de este material es estrictamente decorativa y debe ser aplicado siempre sobre MORCEM ESTUCO GRUESO, o un enfoscado que aporte las pretaciones técnicas de protección de la fachada.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- No es recomendable aplicarlo sobre superficies horizontales o inclinadas.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Aspecto	Polvo COLOREADO
Espesor de aplicación	5-8 mm.
Densidad del polvo	1,3 g/cm ³
Densidad de la masa	1,5 g/cm ³
Clasificación según UNE EN 998-1	CR W2
Rendimiento	14 Kg/m ² y cm de espesor
Tiempo de fratasado	1-2 horas
Colores	Consultar gama

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 Kg de papel plastificado.

Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.

La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.