

# MORTEROS DE REVESTIMIENTO

## MORCEMSEC® MULTIUSOS GP



### PRODUCTO

Mortero seco para enlucidos y obras de mampostería en general.

### COMPOSICIÓN

Producto a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados y otros aditivos.

### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Aplicación directa en fábrica de ladrillo y hormigón.
- Obras de mampostería.
- Enlucidos y revoques.
- Pavimentos de terrazo.

### SOPORTES

- Soportes convencionales a base de cemento y fábrica de ladrillo.
- Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exentos de polvo, restos de desencofrantes, productos orgánicos, etc.
- En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, conviene humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua.
- No aplicar sobre yesos o pinturas.

### MODO EMPLEO

- Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable.
- Para enlucidos, extender el mortero con llana sobre el soporte y dejar transcurrir el tiempo necesario antes de proceder al fratasado.



Rev. 01/08 - Esta versión anula todas las anteriores. Compruebe última versión en la página web.

Teléfono de atención al cliente:

**901 11 69 12**

grupopuma@grupopuma.com

www.grupopuma.com

# MORTEROS DE REVESTIMIENTO

## PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- Para espesores superiores a 1,5 cm se recomienda aplicar el producto en dos capas.
- En condiciones climatológicas extremas (mucho viento o altas temperaturas) es necesario regar por aspersión suave el producto al día siguiente de su aplicación.

## DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Aspecto	Polvo BLANCO o GRIS
Densidad del producto amasado	2,0 +/- 0,2 g/cm <sup>3</sup>
Adhesión	≥0,2 N/mm <sup>2</sup>
Clasificación según UNE EN 998-1	GP CSIV W0
Rendimiento aproximado	Según uso

## PRESENTACIÓN

Sacos de 25 Kg de papel plastificado.

Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

## NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.



Teléfono de atención al cliente:

**901 11 69 12**

grupopuma@grupopuma.com

www.grupopuma.com